

Elasto-FIX ^{MS} POLYMER®

Permanentní elastické jednosložkové lepidlo
a těsnicí tmel na bázi MS polymerů

- Dokonalá přilnavost na téměř všechny povrchy, a to i na vlhkých površích
- Okamžité upevnění lehkých komponentů díky vysoké počáteční pevnosti
- Velmi odolné vůči korozi, oxidaci, olejům, mazivům, zředěným kyselinám a zásadám, detergentům, palivům, alkoholům a esterům
- Pastovitá konzistence, snadné vyhlazení, vynikající stabilita, žádné smrštění
- Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím, izolační vlastnosti
- Odolný vůči plísním a houbám: ideální pro použití v sanitární oblasti

Technické informace	Bílá, šedá, černá	Transparentní
Základní technologie	MS-Polymer®	MS-Polymer®
Základní konzistence	Pastovitá	Pastovitá
Elastičita (ISO R37 H2)	250 %	250 %
Hustota	1,54 g/ml	1,06 g/ml
Shore A (ISO 868)	60	38
Pevnost v tahu (ISO R37 H2)	2,2 N/mm²	2,2 N/mm²
Čas základního vytvrzení	10 min.	10 min.
Plné vytvrzení po 24 hod.	2 mm	2 mm
Pracovní teplota	+ 5°C až + 40°C	+ 5°C až + 40°C
Teplotní odolnost	- 40°C až + 90°C	- 40°C až + 90°C



ONE 4 ALL



Doporučené příslušenství
Vytlačovací pistole „Alu-Line“ (760008)

Aplikace	Výhody	Kat. číslo
■ Ideální pro profesionální zpracování, konstrukci a montáž v průmyslu a obchodu ■ Lepí a těsní panely, lišty, parapety, izolační materiály, skleněné konstrukce, zrcadla *, přírodní kámen * (* pouze černá, šedá, bílá) ■ Může být použit v kovových a dřevěných konstrukcích, v sanitárním sektoru, ve vzduchotechnice, v konstrukci karosérií vozidel ■ Vynikající přilnavost k mnoha materiálům, jako jsou kovy, plasty, kámen, sklo, polystyren, polyester, porcelán, nerez, hliník, dřevo (kromě PP, PE, PTFE, asfalt)	■ Má vysokou počáteční pevnost, rychlé vytvrzení, vynikající přilnavost a vysokou elasticitu ■ odolné vůči UV a klimatickým vlivům (kromě transparentní) ■ Přetíratelný - bez silikonu ■ Téměř bez zápachu ■ Bez isokyanátů a rozpouštědel	920124 Transparentní 920125-01 Bílý 920125-02 Šedý 920125-03 Černý
		Objem
		290 ml
		Balení
		Kartuś

