

Lepidla pro zajišťování závitových spojů

V novém “pumpičkovém” balení.
 Dokonalé vyprázdnění obsahu dávkovače.

Nahrazuje konvenční zajišťovací prostředky jako jsou pružné podložky nebo závlačky.



DVGW-Schváleno
 německou asociací pro
 rozvody plynu a vody



Pevnost	Nížší pevnost	Střední pevnost	Vysoká pevnost
Barva	fialová	modrá	červená
Závit	do M24	do M36	do M36
Funkční pevnost	1 – 3 hod.	1 – 3 hod.	3 – 6 hod.
Krouticí moment	4 – 8 Nm	17 – 22 Nm	20 – 25 Nm
Teplotní rozsah od – do	– 55° C až + 150° C	– 55° C až + 150° C	– 55° C až + 230° C
Viskozita (25° C)	1.000 mPas	2.000 – 7.500 mPas	8.000 – 15.000 mPas
Hustota (25° C)	1,05	1,05	1,10
Pro mezeru	0,2 mm	0,25 mm	0,3 mm
Pevnost ve smyku (DIN 54452)	3 – 5 N/mm ²	9 – 13 N/mm ²	15 – 25 N/mm ²
Manipulace do vytvrzení	15 – 30 Min.	10 – 20 Min.	20 – 40 Min.
100% vytvrzení a pevnost	12 hod.	12 hod.	12 hod.
Třída pevnosti (DIN 30661)	1	2	3

Aplikace	Výhody	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> Zabezpečuje šrouby a matice proti uvolnění v důsledku vibrací a současně dokonale těsní. 	<ul style="list-style-type: none"> vysoká pevnost a vysoká teplotní odolnost velmi krátké doby vytvrzování pumpičkový dávkovač bez úkapů přesné dávkování v jakékoliv poloze (360 °) Žádné samovolné uvolnění šroubů a matic 	955 004 Niedrigfest 955 005 Mittelfest 955 006 Hochfest Objem 50 g Balení Pumpičková dóza

